

REAL DC 980 DILATASYON BANDI YAPIŞTIRMA HARCİ

ÜRÜN TANIMI

REAL DC 980, PVC, TPE dilatasyon membranlarının, dilatasyona yapıştırılması kullanılır.

***TEKNİK ÖZELLİKLER**

Görünüm	Gri
"Yoğunluk (gr/ml 20°C)	1,80 ± 0,05
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	A Komp. 75 birim B Komp. 25 birim
Ağırlıkça Katı Madde (w/w)	% 1,25 ± 2
Uygulama Yöntemi	Mala ve perdah
Karışım Ömrü (20°C)	20-25 dk.
Tam Kurlenme (gün/20°C)	4-10 gün
Eğilme Mukavemeti (7 Gün)	30 N/mm ² (TS EN 196-1)
Basınç Mukavemeti (7 Gün)	75 N/mm ² (TS EN 196-1)
Shore D Sertliği (7 gün)	83
Termal Dayanım Sürekli	+50°C En çok 7 gün : + 80°C



UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

REAL DC 980 DILATASYON BANDI YAPIŞTIRISI kullanım alanları;

Dikey ve yatay uygulamalar için PVC, TPE dilatasyon membranlarının, dilatasyona yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş tiksotropik kıvamda, yapıştırma ve tamir işlerinde kullanılan, iki bileşenli yüksek mukavemetli epoksi yapıştırıcı ürünüdür.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğunlaşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır.

Ürünün Kullanımı

REAL DC 980 DILATASYON BANDI YAPIŞTIRISI PVC, TPE Bantın geleceği bölüme sağ ve sol üst tarafına en az 6-7 cm. gelecek şekilde DC 980 Epoksi sürülür. Daha sonra dilatasyon bandı üzerine yapıştırılır ve sıkıştırılır. Bandın deliklerinden epoksinin çıktığı görülür. 1 gün sonra bandın üzerine kenarlara da taşacak şekilde ikinci kat uygulanır. Bandın elastikiyetini hemen tüketmemesi için dilatasyon ortasında ters veya düz sırt verilmesi/yapılması tavsiye edilir.

Tatbik şekli; Zeminin cinsine bağlı olarak gerektiği miktarı uygulayıcı bayi belirler.

AMBALAJ

Bir kova **REAL DC 980 DILATASYON BANDI YAPIŞTIRISI A** Komponenti net 3,750 kg'dır.

Bir galon **REAL DC 980 DILATASYON BANDI YAPIŞTIRISI B** Sertleştirici Komponenti net 0,750 kg'dır.
A-B KOMPONENT TOPLAM 5 KG.



SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.

- Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi, ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
- Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.
- Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
- Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.**başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Muratçesme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No:5 Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr