

REAL GR 950 GROUT TAMİR MACUNU

ÜRÜN TANIMI

REAL GR 950, Epoksi tamir Macunu olarak kullanılır.

*TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Mat Beyaz
Renk	K.Beyaz
Yoğunluk (gr/ml 20°C)	1,80 ± 0,05
Karışım Oranı (Ağırlıkça)	A Komp. 2,40 birim B Komp. 1,10 birim C Komp. 6,50 birim
Ağırlıkça Katı Madde (w/w)	% 1,25 ± 2
Uygulama Yöntemi	Mala ve perdah
Karışım Ömrü (20°C)	20-25 dk.
Tam Kurlenme (gün/20°C)	4-10 gün
Eğilme Mukavemeti (7 Gün)	30 N/mm2 (TS EN 196-1)
Basınç Mukavemeti (7 Gün)	75 N/mm2 (TS EN 196-1)
Shore D Sertliği (7 gün)	83
Termal Dayanım Sürekli	+50°C En çok 7 gün : + 80°C



UYGULAMA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ.

REAL GR 950 GROUT TAMİR MACUNU Geniş derz ve çukurlara doldurulur.

REAL GR 950 GROUT TAMİR MACUNU kullanım alanları;

Dış ve iç alanlarda zemin tamirat malzemesi olarak kullanılır. solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin bileşiminden oluşan döküm macunudur. Karıştırıldığında akıcı, kendiliğinden yayılan epoksi döküm macunu elde edilir

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğuşmasının olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey Hazırlığı

Yüzeyin tozsuz, kuru ve nemsiz olması gerekmektedir.

Ürünün Kullanımı

REAL GR 950 tüm çatlak ve bozuk, betonarme yüzeylerde kullanılır.

Tatbik şekli; Zeminin cinsine bağlı olarak gerektiği miktarı uygulayıcı bayi belirler.

AMBALAJ

Bir kova **REAL GR 950 GROUT TAMİR MACUNU A** Komponenti net 2,40 kg'dır.

Bir galon **REAL GR 950 GROUT TAMİR MACUNU B** Sertleştirici Komponenti net 1,10 kg'dır.

Bir galon **REAL GR 950 GROUT TAMİR MACUNU C** Kıvamlaştırıcı Komponenti net 6,50 kg'dır.

TOPLAM 10 KG.



SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Gerekli emniyet kuralları ve uyarılar için MSDS formunu (Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü) okuyunuz. Uyulması gereken asgari emniyet kuralları aşağıdaki gibidir.

- Ürünün deri ve gözle teması eldiven, koruyucu gözlük, yüz maskesi, ve sanayi kremi kullanılarak engellenmelidir.
- Uygulama esnasında ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkülasyonu sağlanmalı.
- Ürünün deri ile temas ederse, ılık su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yıkanmalı. Eğer gözlere sıçrama olmuşsa en az 10 dakika su ile durulanmalı ve tıbbi yardım temin edilmelidir.
- Kovalardaki tüm uyarıcı notlar dikkatle okunmalı ve tavsiye edilen çalışma kurallarına uyulmalıdır.

*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.**başvurunuz.

Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Muratçesme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No:5 Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15

bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr