

REAL RL 580 TANIM

REAL RL 580 Akrilik esaslı, su bazlı, pürüzlü asfalt ve beton yüzey gözeneklerini dolduran son kat boya öncesi zemin düzlüğünü sağlayan esnek dolgu malzemedir. Asfalt yüzeye diğer katmanların daha iyi bağlanmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

REAL RL 580, Resurfacer, akrilik emülsiyon esaslı su bazlı, asfalt ve epoxy ile kaplanmış nitelikli beton yüzeylerine tutunmayı arttırmak ve pürüzlü, gözenekli yüzeyi doldurarak düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlar;

Genel özellikler;

- Yüksek alkali dayanımı
- Düşük su absorplama
- Nefes alabilir
- Esnektir
- Zemindeki tozmayı tamamen önler
- Çatlak köprüleme özelliği vardır

KULLANIM ALANI

REAL RL 580, Resurfacer, asfalt ve beton üzerine uygulanan tüm akrilik zeminlerde ve tenis kort uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Ayrıca basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarında da kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Asfalt Yüzey:

Eski Asfalt Yüzey: Yüzey toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler taze asfalt ile tamir edilecek ise alt yüzey pürmüz ile ısıtılarak üzerine gelecek sıcak asfalt ile kaynaşması sağlanır.

Tamir işlemi sağlanır yüzeyin tam kurumasını takiben 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

Yeni Asfalt Yüzey: Yeni asfalt yüzey hazırlanmadan önce alt yüzeyin öncelikle sıkıştırılabilir %5 nem içeren

dolgu malzemesi ile düzeltilmesi gerekir. Yüzey düzeltme işlemini takiben asfalt öncesi Geotextil ile kaplama

yapılır. Geotextil yüzey riskli ise 120 gr/m² değil ise 80 gr/m² uygulanır. Geotextil uygulamasından sonra asfalt

uygulaması yapılır ve standartlar doğrultusunda gerekli eğim verilir. Asfalt uygulamasından sonra tam kuruma

için 14 gün beklenir. Bekleme sonrası yüzeye, biriken kir ve yabancı maddelerden arındırılması için 6 bar basınçlı su ile kılcal yıkama yapılır.

Beton Yüzey:

Yüzey Toz, kir ve yabancı maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yüzeyler yüksek dolgu istiyor ise REAL WET 365 ile tamir edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

REAL RL 580, Resurfacer, %60 silis kumu ve %30-40 oranında su ile karıştırılarak gelberi ile 1 ya da 2 kat uygulanır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

REAL RL 580 kg'lık plastik varil ve 60 kg'lık plastik kova ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Malzeme kuru bir ortamda depolanmalı, güneş, yağmur, aşırı sıcak ve soğuk havanın Olumsuz etkilerinden korunmalıdır. Açılmamış ambalajlarda 12 ay süre ile depolanabilir.

ORTAM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı +15°C ile 35°C arasında olmalıdır. Bağıl nemin %80'i geçtiği durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yüzey yoğunlaşması olmaması için yüzey sıcaklığı çığlenme noktasının en az 3-5 °C üzerinde olmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az +5°C ile en fazla 45°C yüksek olmalıdır.



REAL RL 580
RL 580 RESURFACER SU BAZLI DOLGU MALZEMESİDİR

*Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve arařtırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıřtır. Uygun olmayan uygulama kořullarında çalıřmalardan, firmamız sorumlu deęildir. Bu bilgilerin deęiřtirilme hakkı, firmamızca saklıdır. Daha detaylı bilgi için **R.Y.K.bařvurunuz. Rev. No:09/Rev.Tarihi: Ekim 2022**

REAL YAPI KİMYASALLARI A.Ő.

Muratçeřme Mahallesi Sultan Murat Cad. Efe 2 Sok.No: Büyükçekmece /İstanbul Tel: 0(212) 596 11 01-515 50 15
bilgi@realyapikimyasallari.com.tr - www.realyapikimyasallari.com.tr